



## Taralay Premium Fusion

<b>OPIS</b>			
Grubość całkowita	EN 428	mm	2
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	mm	≥ 1.00
Waga	EN 430	g/m <sup>2</sup>	2550 - 2780
Szerokość arkusza	EN 426	cm	200
Długość arkusza	EN 426	m	20
Rozmiar płytki	EN 427	mm	-
Ilość desek w paczce	-	-	-
Ilość płytek w paczce	-	-	-

<b>KLASYFIKACJA</b>			
Normy/Specyfikacja produktu	-	-	EN 649
Klasyfikacja europejska	EN 685	klasa	34-43
Klasyfikacja K	-	klasa	-
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa	B <sub>fl</sub> -s1
Opór elektryczny	EN 1081 IEC 61340-5-1 ANSI/ESD 7.1	Ω	-
Przewodzenie ładunków elektrostatycznych	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość	DIN 51 130	klasa	R10

<b>WYDAJNOŚĆ</b>			
Ścieralność	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0
Grupa ścieralności	EN 649	grupa	T
Stabilność wymiarów	Arkusz	EN 434	≤ 0.40
	Płytki		-
Głębokość wgniecia	EN 433	mm	≈ 0.03
Absorpcja dźwięków	EN ISO 717-2	dB	-
Przewodzenie ciepła	EN 12 524	W/(m.k)	0,25
Trwałość kolorów	EN 20 105 - B02	stopień	≥ 6
Odporność na środki chemiczne	EN 423	klasa	OK
Ochrona przeciwgrzybiczna i przeciwbakteryjna	-	-	Sanosol®
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	Protectsol®